

Technický list

Výrobek: KLUMLOCK šňůra těsnící

Distributor: MSO Trade a.s., Kyjov, CZ

Popis výrobku: Výrobek, těsnící šňůra na závity je určena k zajišťování a těsnění závitů kovových a plastových trubek. Ideální volba pro rychlé, snadné a spolehlivé utěsnění.

Výrobek je určený pro použití v kontaktu s plyny 1., 2. a 3. třídy, se studenou i horkou a pitnou vodou*.

Vlastnosti: Vyhovuje normě ČSN/EN751-2, je klasifikován jako třída ARp

Obrázky:



Balení: KLUMLOCK šňůra těsnící 160 m, **CR49G**
KLUMLOCK šňůra těsnící 20 m, **CR49J**

Návod k použití:

1. Před nanesením těsnící šňůry očistěte součásti drátěným kartáčem.
2. Začněte navíjet s předpětím ve směru stoupání závitu. Navíjejte šňůru ve směru stoupání závitu od konce trubky.
3. Pro optimální funkci by měl být závit vyplněn, aniž by byly zcela překryty hrany závitů. Není nutné vyplnit všechny závitový prostor.
4. Neaplikujte zbytečně velké množství těsnící šňůry.
Přebytečná těsnící šňůra má při montáži potrubních dílů tendenci být vytlačována a je tak mechanicky mnohem obtížnější závit dotáhnout!
5. Uřízněte šňůru nožkem na vnitřním víčku obalu, přitlačte a uhladte volný konec na povrch závitu a proveďte požadovanou montáž.

Technické údaje:

Průměr trubky:

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
3 1/2"
4"

Počet návinů, kovové závity:

6-8
7-9
8-12
9-13
10-15
15-25
20-30
25-35
30-40
35-45

Počet návinů je pouze orientační, může se měnit podle typu závitu. U plastových závitů bude návin dvojnásobný.

Třída závitů:

Arp

Typ materiálu:

Syntetické vlákno impregnované těsnícím prostředkem

Barva:

Bílá

Pracovní teplota:

pitná voda: max. 95°C, max. 16 bar
horká voda: max. 130°C, max. 7 bar
plyn: - 20°C až + 70°C, max. 5 bar

Trvanlivost a skladování:

Trvanlivost 5 let od data výroby vyznačeném na obalu. Skladování je doporučeno v chladném, suchém a dobře větraném místě.

*Použití s pitnou vodou je možné v rozvodných systémech, kde je plocha těsnicí šňůry ve styku s vodou menší než 100 cm², nebo kde tvoří méně než 1:1000 z celkové plochy materiálů ve vodním systému (případně méně než 1:100 u vnitřních rozvodů). Výrobek je rovněž vhodný, pokud se voda v systému alespoň jednou denně zcela obmění, nebo pokud šňůra není ve styku s vodou nepřetržitě po dobu 24 hodin.